

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

снижает впитывающую
способность

акриловый


96



Внутри и
снаружи



Разбавить
водой



Концентрат



Выход
грунтовок



Цвет



Предназначен для обработки минеральных оснований внутри и снаружи зданий перед последующим нанесением плиточных клеев, штукатурки, шпатлевки, декоративных покрытий, покраски, оклейки обоями с целью снижения впитывающей способности и укрепления основания. Является концентратом, без разбавления водой не наносить!

Для обработки сильно впитывающих оснований, таких как ячеистый бетон, силикатный кирпич, а так же при подготовке под наливные полы требуется развести водой в пропорции 1:3 (одна доля грунт-концентрата, три доли воды). Для обработки оснований с нормальной впитывающей способностью, таких как керамический кирпич, шлакобетон, цементная и гипсовые штукатурки, гипсокартон, требуется развести водой в пропорции 1:5 (одна доля грунт-концентрата, пять долей воды).

Состав: Вода, стирол-акриловая дисперсия, функциональные добавки.

Защищать упаковку от прямых солнечных лучей, не допускать хранения вблизи отопительных приборов.

Грунт имеет морозостойкую рецептуру. Допускается хранить в сухих помещениях и транспортировать при температуре от -40 °С до +30 °С. Грунт выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания в заводском невскрытом ведре.

При замерзании грунта перед проведением работ не ускорять его оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Это приводит к порче грунта. Размораживать при комнатной температуре.

Разбавить водой для нормальных оснований: • 1 часть грунта + 5 воды.

Разбавить водой для впитывающих оснований: • 1 часть грунта + 3 воды.

Разбавить водой для наливных полов: • 1 часть грунта + 3 воды.

Время до следующего этапа работ: • 2 часа.

Температура: • проведения работ: +5... +30°C.
• эксплуатации: +5... +70°C.

Морозостойкость при транспортировке: • 5 циклов заморзания/оттаивания.

Срок годности: • 12 месяцев.

Упаковка: • пластиковое ведро 10 л.
• количество ведер на поддоне - 48 шт