

# Baumit Sanova Antico

## Известковая штукатурка



- Для наружных и внутренних работ
- Не содержит вредных веществ
- Для реставрации памятников архитектуры

<b>Продукт</b>	Сухая известковая смесь заводского изготовления с добавлением 5 % гидравлической добавки для ручного нанесения. Применяется для внутренних и наружных работ.	
<b>Применение</b>	Наносится на известковые, известково-цементные штукатурки, кирпич, известняк. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.	
<b>Технические характеристики</b>	Прочность на сжатие через 28 суток:	≥ 1.5
	sd-показатель:	при 0.3
<b>Основание</b>	Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.	
<b>Подготовка основания</b>	Основание предварительно увлажняют в зависимости от его природы, впитывающей способности и погодных условий. Как правило, основание увлажняют за 2 часа до нанесения штукатурки. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась водяная плёнка.	
<b>Использование</b>	При выполнении штукатурных работ наносится обрызг и грунт. При приготовлении рабочего раствора обрызга смесь замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 5 л на мешок (25кг). Обрызг наносится кельмой или мастерком сплошным слоем толщиной 5-10 мм. Поверхность должна оставаться шероховатой. Время твердения обрызга не менее 2 сут. В течении первых 2-3 сут твердения следует защищать штукатурку от быстрого высыхания, при необходимости смачивать водой. Нанесение грунта производится для формирования основного объема штукатурки. Время смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4 л на мешок (25кг). Растворная смесь набрасывается кельмой или ковшом. При требуемой толщине штукатурного слоя более 15 мм нанесение производится послойно. Время твердения между слоями не менее 1-2 сут. Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением отделочных материалов - не менее 10 сут на каждый сантиметр толщины. Поверхности со свеженанесённой известковой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.	
<b>Рекомендации и общие указания</b>	Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5°C. Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.	

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.