



ФАСОВКА: 19 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 60

ВОЛМА-ISKRIT Pro

ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ РУЧНОГО И
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ТУ 23.64.10-004-88933857-2019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	БЕЛОСНЕЖНЫЙ
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,35-0,45Л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	24 ЧАСА
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5 ДО +30°С
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2 - 2 ММ
РАСХОД СМЕСИ НА 1 КВ. М ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1-1,1 КГ /М2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для финишной (окончательной) отделки стен, потолков и прочих недеформирующихся оснований внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Для ручного и машинного нанесения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены. Основания, в том числе и сильно впитывающие, обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал».

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Смесь высыпать в чистую воду (температура воды от +5°С до +20°С) в пропорции ориентировочно 0,35-0,45 л воды на 1 кг смеси (на 1 мешок ориентировочно 6,65-8,55 л). Перемешать вручную или с помощью профессионального миксера или дрели с насадкой до состояния однородной массы в течение 3- 5 минут. Дать отстояться раствору 3 минуты и затем повторно перемешать. Готовый раствор находится в рабочем состоянии в плотно закрытой таре в течение 48 часов.

Готовый раствор нанести на предварительно подготовленную поверхность слоем 0,2-2 мм и разровнять широким металлическим шпателем. При необходимости возможно нанесение в 2 и более слоёв. Перед нанесением последующих слоёв основание необходимо обработать грунтовкой. После полного высыхания готовой ошпатлеванной поверхности основание необходимо ошкурить абразивной сеткой от № 120 до № 600 в зависимости от толщины нанесённого слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. При работе со смесью следует пользоваться инструментами из нержавеющей сталей. При грунтовании необходимо тщательно выжимать валик о красочный лоток, для предотвращения размокания шпатлёвки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с сухой шпатлевочной смесью «ВОЛМА-ISKRIT PRO» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 18 месяцев.