


ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ


расход 9-10 кг/м²

белая

50



Для сухих
отапливаемых
помещений



Работает с
станциями



Работает с
пневмотранс-
портом



Подрезается
без задигов



Глянцуется

ARCHIN №50 – сухая смесь, предназначена для выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью ручным и машинным способом.

Наносится на все типы минеральных оснований (кирпичная кладка, газосиликатный блок, бетон, пазогребневые плиты и т.п.).

Состав: Гипсовое вяжущее, известь, минеральные заполнители и наполнители, функциональные добавки.



Изготовлено в соответствии:

• ГОСТ Р 58279-2018 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем.

Толщина штукатурного слоя:

• на стене: 8-50 мм.
• на потолке: 8-15 мм.

Количество воды затворения:

• 0,44 - 0,48 л/кг. (400 - 700 л/ч)

Время нахождения в шлангах и камере машины:

• < 30 минут. (при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %.)

Время нанесения и выравнивания раствора:

• < 1,5 часов. (при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %.)

Время подрезания:

• > 2 часов. (при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %.)

Время полного высыхания:

• ~ 7 суток. (при слое 15–20 мм, температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %.)

Температура:

• проведения работ: +5... +30°С.
• эксплуатации: +5... +70°С.

Прочность:

• при сжатии: > 2,0 МПа,
• при изгибе: > 1,0 МПа.
• сцепления с основанием: > 0,4 МПа.

Срок годности:

• 6 месяцев.

Упаковка:

• бумажный мешок 30 кг.
• количество мешков на поддоне - 50 шт